

# MULTISTAR

## Multifunctionele tegellijm - C2TE S1/S2



- zeer standvast en zeer flexibel
- extra geschikt voor grootformaat tegels
- hoogste rendement
- lange corrigeer- en verwerkingstijd
- minder stof
- voor het egaliseren van ongelijke ondergronden tot 20 mm

MULTISTAR is een multifunctionele lichte tegellijm voor het leggen van nagenoeg alle keramische wand- en vloertegels voor binnen en buiten.

Technische gegevens :

materiaalbasis	leveringsvorm	temperatuurbestendigheid	optimale verhouding water-vaste stof
cementcombinatie met minerale lichtvulstoffen en additieven	15 kg papierzak	- 20 °C tot + 80 °C	~ 51 % als egalisatiemortel ~ 53 % als middelbedlijm ~ 57 % als dunbedlijm ~ 67 % als vloeibedlijm
mengenverhouding S1	mengenverhouding S2	rusttijd	legtijd
egaliseerplamuur ~7,6 l water/15 kg middelbed ~ 8,0 l water /15 kg dunbed ~ 8,5 l water /15 kg vloeibed ~ 10,0 l water /15 kg	dunbed: 6,0 l BOTAMENT D 10 + 1,4 l water/15kg vloeibed 7,0 l BOTAMENT D 10 + 1,6 l water/15kg	~ 5 minuten	~ 30 minuten
verwerkingstijd	max. aanbrengdikte	begaanbaar / voegbaar	volledig belastbaar
~ 3- 4 uur	20 mm	na ~ 24 uur	na ~ 7 dagen
Verbruik dunbed	Verbruik middelbed	Verbruik vloeibed	Verwerkings- en bouwdeeltemperatuur
tanden van 4 mm ~ 1,0 kg/m <sup>2</sup> tanden van 6 mm ~ 1,4 kg/m <sup>2</sup> tanden van 8 mm ~ 1,8 kg/m <sup>2</sup>	~ 2,9 kg/m <sup>2</sup>	tanden van 8 mm 1,7 kg/m <sup>2</sup> tanden van 10 mm 1,9 kg/m <sup>2</sup>	+ 5 °C tot + 30 °C