



**NOVÁ TECHNOLOGIA PRE
DLHOTRVAJÚCI EFEKT**



M 44 NC POWER

Spolehlivo odpudzuje vodu a nečistoty vďaka unikátnej technológii Natural Clean Power



Čisté škáry? Je to jednoduché! **BOTAMENT®** **M44 NC POWER!**

BOTAMENT® M 44 NC POWER je nová škárovacia hmota s výnimočnými vlastnosťami. Vďaka Natural Clean Power má špeciálny odpudivý účinok, čím zabraňuje vsakovaniu vody a nečistôt a výrazne tým znižuje riziko vzniku plesní. Okrem veľmi jemného, hodvábneho povrchu poskytuje BOTAMENT® M 44 NC POWER široké možnosti využitia a množstvo farebných prevedení.

**MIMORIADNE
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA**



- NATURAL CLEAN POWER
- odpuďuje vodu a nečistoty – vďaka veľmi nízkej nasiakavosti
- pre škáry do 5 mm
- veľmi jemný, hodvábny povrch
- spĺňa požiadavky CG 2 WA podľa EN 13888
- pre plochy s podlahovým vykurovaním




 **Biela**
Farba č.: 10


 **Títánovo šedá**
Farba č.: 25


 **Oker**
Farba č.: 37

 **Pergamon**
Farba č.: 11

 **Antracit**
Farba č.: 26

 **Kakao**
Farba č.: 38

 **Striebornovo šedá**
Farba č.: 16


 **Jazmín**
Farba č.: 29

 **Med**
Farba č.: 39


 **Svetlo šedá**
Farba č.: 19

 **Bambus**
Farba č.: 32

 **Melba**
Farba č.: 48

 **Cementovo šedá**
Farba č.: 22


 **Bahama**
Farba č.: 33

 **Terracotta**
Farba č.: 58

 **Manhattan**
Farba č.: 23

 **Karamel**
Farba č.: 34

 **Čierna**
Farba č.: 90

 **Šedá**
Farba č.: 24

 **Terra hnedá**
Farba č.: 36

 **Transparent**
Farba č.: 01

UPOZORNENIE: Odchýlky vyobrazených farebných odtieňov od škárovacej hmoty sú možné – v tejto súvislosti sa prosím informujte u výrobcu.
*Odtieň „transparent“ len ako sanitárny silikón S 5 SUPAX



Váš predajca výrobkov BOTAMENT*



Materiálová základňa	cementy s minerálnym plnivom, pigmenty a prísady																				
Farebné odtiene	<table border="0"> <tr> <td>Biela</td> <td>Pergamon</td> </tr> <tr> <td>Striebornó šedá</td> <td>Svetlo šedá</td> </tr> <tr> <td>Cementovo šedá</td> <td>Manhattan</td> </tr> <tr> <td>Šedá</td> <td>Titánovo šedá</td> </tr> <tr> <td>Antracit</td> <td>Jazmín</td> </tr> <tr> <td>Bambus</td> <td>Bahama</td> </tr> <tr> <td>Karamel</td> <td>Terra hnedá</td> </tr> <tr> <td>Oker</td> <td>Kakao</td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>Melba</td> </tr> <tr> <td>Terracotta</td> <td>Čierna</td> </tr> </table>	Biela	Pergamon	Striebornó šedá	Svetlo šedá	Cementovo šedá	Manhattan	Šedá	Titánovo šedá	Antracit	Jazmín	Bambus	Bahama	Karamel	Terra hnedá	Oker	Kakao	Med	Melba	Terracotta	Čierna
Biela	Pergamon																				
Striebornó šedá	Svetlo šedá																				
Cementovo šedá	Manhattan																				
Šedá	Titánovo šedá																				
Antracit	Jazmín																				
Bambus	Bahama																				
Karamel	Terra hnedá																				
Oker	Kakao																				
Med	Melba																				
Terracotta	Čierna																				
Balenie	5 kg																				
Pomer miešania (všetky odtiene)	cca 30 % (1,5 l vody /5 kg)																				
Použitie	<ul style="list-style-type: none"> keramické obklady a dlažby gres keramická mozaika 																				
Doba spracovateľnosti	cca 60 minút																				
Doba zrenia	3 minúty																				
Pochôdnosť	po cca 24 hodinách																				
Plná záťaž	po cca 7 dňoch																				
Skladovanie	V chlade a suchu. V originálne uzatvorených obaloch minimálne 18 mesiacov.																				
Teplota vzduchu a podkladu pri spracovaní	+5°C až +30°C																				

Spracovanie:

- odstrániť zo škár lepidlo, separačné prostriedky a nečistoty
- rozmiešať pomocou nízkootáčkového miešadla v čistej studenej vode, až vznikne homogénna hmota s rovnomerným zafarbením
- po uplynutí doby zrenia znovu krátko premiešať
- škárovať pomocou gumenej stierky
- omývanie povrchu mierne vlhkou hubou (vodu priebežne obmieňať za čistú)



Uvádzané údaje boli vypracované na základe našich dlhoročných skúseností a nášho najlepšieho vedomia, sú však nezáväzné. Vždy je nutné zohľadniť podmienky v danom stavebnom objekte, účel použitia a špecifické lokálne zaťaženie. Za týchto predpokladov ručíme za správnosť údajov v rámci našich obchodných podmienok. Odporúčania našich spolupracovníkov, ktoré sa odlišujú od údajov nášho prospektu sú pre nás záväzné, len ak boli písomne potvrdené. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame vždy previesť skúšku spracovania v špecifických podmienkach priamo na danej stavbe. V každom prípade je nutné dodržiavať všeobecne známe pravidlá, technologické postupy a najnovšie poznatky.

BOTAMENT®

SYSTEMBAUSTOFFE ■■■

MC - Bauchemie, spol. s r.o.,
div. BOTAMENT® Systembaustoffe
Diaľničná cesta 18, 903 01 Senec
Tel. 02/444 421 95, Fax: 02/444 413 48
www.botament.sk
info@botament.sk

Viac informácií o
M 44 NC Power

