

Öntapadó bitumenes lemez

Alkalmazási terület:

BOTAZIT® KSK öntapadó, HDPE fólia hordozórétegű modifikált bitumenes lemez UV sugárzás által nem károsított felületek, pl.: pince külső falak, támfalak, teraszok, erkélyek, szigetelésére alkalmas.

BOTAZIT® KSK repedésáthidaló szigetelés, melyet közvetlenül az alapozott felületre lehet ragasztani, és felragasztás után azonnal időjárásálló. Falazatot fektetés előtt nem szükséges levakolni.

Alapfelület előkészítés:

Az alapfelület teherhordó, száraz vagy matt nedves, por-, fagy-, zsír-, olaj-, festékmaradvány, cementkéreg és egyéb tapadást csökkentő részektől mentes legyen. Kátvány tartalmú szennyeződés nem lehet a felületen. Reggeli órákban esetlegesen előforduló kondenzvíz képződés csökkenti a tapadást.

Kiálló, megkötött habarcsot el kell távolítani. Az alaptest felületét az építési törmeléktől és a földtől meg kell tisztítani. Az éleket meg kell törni, a függőleges és vízszintes belső sarkokban ásványi alapú habarccsal (pl.: BOTACEM® M 03-al) hajlatot kell kialakítani. Mélyedéseket és egyéb hiányzó részeket melyek 5 mm-nél mélyebbek szintén ásványi alapú habarccsal (pl.: BOTACEM® M 90-el, M 100) kell kijavítani.

Alapozás fajtája alapfelület és időjárásfüggő. Nagyobb hőmérsékletben oldószermentes BOTAZIT® B 901 hígítás nélküli koncentrátum, alacsonyabb hőmérsékleten oldószermentes BOTAZIT® B 97 L alapozó javasolt. Lemez felragasztása előtt az alapozó rétegnek teljesen át kell száradnia.

Az öntapadó bitumenes lemez alapfelülettől elválásának megelőzése érdekében (negatív víznyomás, mögé szivárgás) a hajla-

tokat és lábzatokat javasolt szulfátálló BOTAZIT® MS 30-al átkenni.

Felhasználás:

Az elválasztó papír eltávolítása után a BOTAZIT® KSK közvetlenül az előkezelt felületre ragasztható. Fektetéskor légzárvány és gyűrődésmentes fektetésre kell ügyelni. 8 cm-es átlapolással kell ragasztani a lemezeket, majd nyomóhengerrel erőteljesen át kell hengerelni.

Sarkoknál a lemez fektetése előtt 30 cm széles csíkot kell a sarokra felragasztani, majd erre kell rálapolni az öntapadós lemezt. Épületek csatlakozásainál a fugát szintén kb. 30 cm széles BOTAZIT® KSK lemezzel kell lefedni, majd erre rálapolni a szigetelést.

Lábazati részen a lemezt vakolóprofillal kell rögzíteni.

Ragasztáskor arra kell ügyelni, hogy a lemezek öntapadós része ne szennyeződjön (ujjlenyomat, por, stb), mert ez csökkenti vagy megszünteti a tapadóerőt.

Munkagödör visszatemetését közvetlenül a BOTAZIT® KSK fektetése után el lehet kezdeni. Szigetelés megvédése érdekében kerülni kell, hogy agyag, építési törmelék, kavics közvetlen a bevonattal érintkezzen.

Mechanikai védelem kialakításakor az idevonatkozó szabványban foglaltakat kell figyelembe venni. Rendszerben a BOTAZIT® DS 993 drainlemezt ajánljuk.

- Azonnal időjárásálló és vízzáró
- Repedésáthidaló
- Öntapadós
- Alacsony hőmérsékleten is beépíthető
- DIN 18195 4-5-ös bekezdés szerint bevizsgálva
- Alapozása: BOTAZIT BE 901-el

BOTAZIT®

KSK

Termékösszetétel:

Öntapadós modifikált bitumen PE fóliakasírozással

Méret:

1 m x 15 m

Vastagság:

1,5 mm

Repedés áthidalás:

≥ 5 mm

Vízáróság:

≥ 4 bar / 24 h (DIN 52123)

Hideghajlíthatóság:

≤ -30 °C (DIN 52123)

Hőállóság:

+70 °C-ig

Varratok ellenállása:

≥ 95 N (DIN EN 12316)

Tűzveszélyességi osztály:

B2 (DIN 4102)

Öntapadó bitumenes lemez

Megjegyzések:

Felhasználás előtt nyári időszakban BOTAZIT® KSK lemezt hűvös, téli időszakban fűtött helyiségben kell tárolni.

Kérjük, hogy e műszaki adatlapban említett összes termék műszaki adatlapjában leírtakra ügyeljenek a felhasználás során.

Ezt a terméket csak ebben a műszaki adatlapban leírt adalékokkal és kiegészítőkkel szabad felhasználni.

Biztonságtechnikai adatlapot kérsz az előírt formában biztosítjuk.

Optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az építkezésen egy próbafelületet készítsenek a felhasználás előtt.

Anyagszükséglet:

Kb. 1,16 m²/ m² 8 cm-es átlapolásnál

Kiszerezés:

Tekercs: 1m széles 15m hosszú, kartonban

12 karton/raklap

Tárolás:

Állítva, száraz, hűvös helyen, eredeti, lezárt csomagolásban kb. 12 hónapig

Megjegyzés:

Műszaki adattapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkor építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhorást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **11/2008-H-001 kiadás.** Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adattlapok a www.botament.hu weboldalon található.